	Unidades	Cascara de Almendra Frupinsa	Pellet ENplus A-1	Pellet ENplus A-2	Pellet ENplus B
Humedad	p-% base húmeda	7,1	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Cenizas	p-% seca	1,3	≤ 0,7	≤ 1,5	≤ 3,0
Nitrogeno	p-% seca	0,17	≤ 0,3	≤ 0,5	≤ 1,0
Azufre	p-% seca	0,02	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,04
Cloro	p-% seca	< 0,01	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,03
Poder calorífico neto (con humedad)	as received, MJ/kg	17,13	16,5 ≤ Q ≤ 19	16,3 ≤ Q ≤ 19	16,0 ≤ Q ≤ 19
Densidad aparente	kg/m^3	500	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Arsénico	mg/kg seca	< 0,05	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Cadmio	mg/kg seca	< 0,05	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Cromo	mg/kg seca	3,8	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Cobre	mg/kg seca	6,9	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Plomo	mg/kg seca	0,6	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Mercurio	mg/kg seca	<0,001	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Niquel	mg/kg seca	2,3	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Zinc	mg/kg seca	5,33	≤ 100	≤ 100	≤ 100